



Conteneurs isothermes

Sciences et Technologie

Dossier Ressources

Sommaire	
Présentation de l'entreprise	Page 2
Présentation du produit	Pages 3 et 4
Fiche Produit – Gamme conteneur	Page 5
Fiche Matière LLDPE pour parois conteneur	Page 6
Fiche Matière PUR pour moussage conteneur	Page 7, 8, 9, 10 et 11
Fiche Matière PA-6 pour crochets de fermeture	Page 12
Etude Technique des crochets de fermeture	Page 13
Relevés des non-conformes	Page 14
Pictogramme de sécurité	Page 15
Caractéristiques techniques machine moussage	Page 16
Extrait plan outillage crochets de fermeture PA-6	Page 17
Nomenclature plan outillage crochets fermeture	Page 18
Extrait schéma électrique machine moussage PUR	Page 19

Toutes académies		Session 2012	Code(s) examen(s)
Sujet BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL PLASTIQUES ET COMPOSITES			1206 PC ST
Épreuve : E2 - Sciences et Technologie DOSSIER RESSOURCES			
Coefficient : 4	Durée : 4 heures	Page	1/19

Présentation de l'entreprise

L'entreprise A.P.F.

Créée en 1995, l'Atelier Plastique Forézien (A.P.F.) est une PME située dans la Loire spécialisée dans le Rotomoulage des thermoplastiques.

Le procédé de Rotomoulage, qui correspond au moulage des plastiques par rotation, permet la fabrication de pièces plastiques creuses et de différents volumes.

Données générales A.P.F.

Nombre de salariés : 15

Horaires de travail : 2 postes du Lundi au Vendredi
Matin: 06H00-14H00
Soir: 14H00-22H00

Produits fabriqués :

- Produits A.P.F. : gamme armoires et conteneurs isothermes, mobiliers sportifs (bancs de touche), bancs coffres de rangement, barque « hirondelle ».
- Sous-traitance : loisirs, BTP, automobile, agriculture, etc.

Clients principaux :

- METRO, DECATHLON, Clubs sportifs, Municipalités, etc.
- Donneurs d'ordre BTP, voiries, etc.

Matières transformées/Quantités :

- Polyéthylène et Polypropylène à 95%
- 250 à 300 tonnes/an

L'outil de travail :

- 1 Carrousel de diamètre 3000mm
- 1 Rock'n Roll de diamètre 2800mm, de longueur 6000mm
- 1 Rock'n Roll de diamètre 2400mm, de longueur 5000mm
- 1 Machine à mousser polyuréthane haute pression
- 1000m² d'espace de stockage

BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL PLASTIQUES ET COMPOSITES	SUJET	SESSION 2012
Epreuve : E2 – Sciences et technologie (dossier ressources)	Code : 1206 PC ST	Page : 2/19

Présentation du produit

Conteneurs Isothermes

Fabriqués par le procédé du Rotomoulage, donc sans joint et sans soudure (monobloc), les conteneurs isothermes A.P.F. offrent une haute isolation thermique grâce à une double paroi en POLYETHYLENE (PE) d'épaisseur 60mm et à un moussage POLYURETHANE (PUR) sans CFC.

Les conteneurs permettent le transport des denrées alimentaires chaudes, fraîches ou surgelées et répondent aux normes européennes du transport des aliments, et conservent toutes les qualités d'hygiène et gustatives.



La gamme des Conteneurs Isothermes


Référence	Contenance (litres)	Dimensions externes (mm)	Poids (kg)	Poignées	Porte ou couvercle
CIMV25	25	480x330x310	8.5	Dans la masse	Couvercle + joint
CIMV35	35	480x330x380	9	Dans la masse	Couvercle + joint
CIMV55	55	675x510x370	10	Dans la masse	Couvercle + joint
CIMV85	85	675x510x515	12	Dans la masse	Couvercle + joint

BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL PLASTIQUES ET COMPOSITES	SUJET	SESSION 2012
Epreuve : E2 – Sciences et technologie (dossier ressources)	Code : 1206 PC ST	Page : 3/19

Caractéristiques Techniques des Conteneurs Isothermes


- Garantie de Température de -30°C à +85°C
- Apte au contact alimentaire
- Grande résistance
- Haute stabilité d'empilage
- Haute isolation thermique
- Poignées de manutention
- Charnières et crochets de fermeture en inox

Liaison chaude et froide



Evolution des produits de la gamme des Conteneurs Isothermes

La Société A.P.F. envisage aujourd'hui de faire évoluer sa gamme CIM (V25, V35, V55 et V85) en proposant un mode de crochet de fermeture en thermoplastique à la place de ceux en inox. Elle décide donc de réaliser une étude à partir d'un produit existant, déjà utilisé sur des valises de déménagement.



Cette pièce est aujourd'hui produite, à quelques centaines de mètres par sous-traitance, par la Société LOIRE PLASTIC, spécialisée dans l'Injection des Thermoplastiques.

BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL PLASTIQUES ET COMPOSITES	SUJET	SESSION 2012
Epreuve : E2 – Sciences et technologie (dossier ressources)	Code : 1206 PC ST	Page : 4/19

FICHE PRODUITS

GAMME CONTENEURS

		CIMV25	CIMV35	CIMV55	CIMV85
ROTOMOULAGE	COMPOSANTS	Corps LLDPE SABIC R50035		5 kg	6.5 kg
		Couvercle LLDPE SABIC R50035		1.9 kg	1.9 kg
	PARAMETRES & REGLAGES	T°four		270°C	270°C
		Tps Cuisson		1250 s	1250 s
		Tps Refroidissement		800 s	800 s
		Tps Cycle		45 min	45 min
		Vitesse bras		5.4 tr/min	5.4 tr/min
	Vitesse Plateau		1.7 tr/min	1.7 tr/min	
	2 conteneurs complets (corps & couvercle) par cycle 1 CIMV55 & 1 CIMV85				


MOUSSAGE	COMPOSANTS	POLYOLS DOW VORANOL RH360				55%	2kg	55%	2.5kg
		ISOCYANATE DOW ECHELON MP109				45%		45%	
	PARAMETRES & REGLAGES	T°Pompe isocyanate				28°C		28°C	
		T°Pompe Polyol				28°C		28°C	
		Pression injection				120 bars		120 bars	
		Tps injection				12 s		15 s	
		Tps Cycle				12 min		12 min	
	2 conteneurs complets (corps & couvercle) par cycle								

ASSEMBLAGE	COMPOSANTS	Verrous INOX		4	4
		Accessoires de montage (rivets/joint)		1 kit	1 kit
	PARAMETRES & REGLAGES	Tps Cycle		20 min	20 min
		1 conteneur complet (corps & couvercle) par cycle			

Remarque : Pour le rotomoulage, les temps de cuisson, de refroidissement, de cycle, ainsi que les vitesses de rotation, dépendent du nombre et du type de moules installés sur chaque bras de la machine. Les valeurs ci-dessus sont donc des valeurs moyennes éprouvées.

Pour le rotomoulage : 2 conteneurs complets (corps & couvercle) par cycle soit 1 CIMV55 & 1 CIMV85
 Pour le moussage : 2 conteneurs complets (corps & couvercle) par cycle
 Pour l'assemblage : 1 conteneur complet (corps & couvercle) par cycle

BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL PLASTIQUES ET COMPOSITES	SUJET	SESSION 2012
Epreuve : E2 – Sciences et technologie (dossier ressources)	Code : 1206 PC ST	Page : 5/19



R50035 Series

Linear Low Density Polyethylene for Rotational Molding

Product Description

R50035 series resins are Linear Low Density Polyethylene grades designed to provide excellent stress crack resistance, mechanical properties with high rigidity, toughness, gloss and low warpage.

R50035 Series includes following grades:

R50035: Non UV stabilized, Pellets
R50035E: UV stabilized, Pellets
RG50035: Non UV stabilized, Powder

Typical Applications

Rotational molding of large industrial and agricultural tanks, trash containers and chemical shipping drums. They are also suitable for injection molding applications like caps, closures and housewares. RG50035 is suitable for producing compounds & masterbatches.

Typical data

Properties	Unit	Value ⁽¹⁾	ASTM Method
Resin Properties			
Melt Flow Rate @ 190°C & 2.16 kg load	g/10 min.	5	D 1238
Density @ 23°C	kg/m ³	935	D 1505
Mechanical Properties⁽²⁾			
Tensile Strength @ yield	MPa	16	D 638
Tensile Strength @ break	MPa	17	D 638
Tensile Elongation @ break	%	590	D 638
1% Secant Modulus	MPa	420	D 790
Flexural Strength	MPa	13	D 790
Hardness (Shore D)	-	66	D 2240
ESCR (100% Igepal), F ₅₀	Hrs	>150	D 1693B
Thermal Properties			
Vicat Softening Point	°C	114	D 1525
Brittleness Temperature	°C	<-75	D 746

(1) Typical values; not to be construed as specification limits.

(2) Based on Injection molded specimens of R50035

Processing Conditions

Typical processing conditions for R50035 are:

Oven temperature: 315°C (600°F)

Molding cycles vary with mold composition & its thickness, oven temperature and wall thickness of part being produced. Venting of the mold is recommended.

Processing temperature for injection molding machines: 210 - 240 °C

012010

BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL PLASTIQUES ET COMPOSITES	SUJET	SESSION 2012
Epreuve : E2 – Sciences et technologie (dossier ressources)	Code : 1206 PC ST	Page : 6/19

Informations techniques



ECHELON™ MP 109 Isocyanate

Description ECHELON™ MP 109 MDI Prepolymer est un prépolymère polyuréthane modifié de faible viscosité utilisé pour de multiples applications comme durcisseur dans les élastomères, les enduits souples ou les systèmes mousses à peau intégrée, exigeant une bonne résistance à la déchirure et à la traction.

Propriétés Typiques	Valeur nominale	Unité	Méthode de test
Teneur en Isocyanate (NCO)	27,83 à 29,18	wt%	ASTM D5155
Viscosité (dynamique) (25°C)	80 à 170	mPa·s	ASTM D4889
Acidité (A chaud)	200	ppm	Dow Method
Densité (25°C)	1,20		ASTM D891

Remarques

Les informations ci-dessus ne sont que des propriétés typiques et ne doivent pas être interprétées comme des spécifications. L'utilisateur doit confirmer les résultats par ces propres tests.

Pour d'autres propriétés physiques, mais sans s'y limiter: point d'ébullition et de fusion, tension de vapeur, point éclair et coefficient de dilatation, veuillez consulter la section 9 de la fiche de données de sécurité (FDS). Pour plus d'informations sur les conditions et la durée de stockage voir la section 7 et pour les numéros CAS voir la section 3 de la FDS.

BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL PLASTIQUES ET COMPOSITES	SUJET	SESSION 2012
Epreuve : E2 – Sciences et technologie (dossier ressources)	Code : 1206 PC ST	Page : 7/19

Considérations de sécurité

Avant de travailler avec les matières de base pour polyuréthannes de Dow, il est nécessaire de comprendre les dangers inhérents à la manipulation de tous les composants et d'établir des procédures de sécurité du travail. Des fiches de données de sécurité (FDS), la documentation relative aux produits, ainsi que des informations sur la manipulation et le stockage dans les conditions de sécurité sont disponibles pour les polyuréthannes fournis par Dow. Les recommandations de manipulation, stockage et destruction de tout ingrédient non fourni par Dow doivent être obtenues auprès du fournisseur.

The Dow Chemical Company (Dow) met des fiches de données de sécurité à la disposition de ses clients pour les aider à répondre à leurs propres besoins de manipulation, sécurité et destruction et aux exigences des réglementations locales portant sur la sécurité et la santé. Les fiches de données de sécurité sont mises à jour régulièrement. Veuillez donc demander et consulter les fiches de données de sécurité les plus récentes avant de manipuler ou d'utiliser un quelconque produit. Les exemplaires de fiches de données de sécurité sont disponibles sur demande auprès du Customer Information Group (CIG) CUSTINFOGRP@dow.com ou toute l'agence commerciale Dow la plus proche.

Précautions de sécurité

Tous les isocyanates de Dow sont des matières dangereuses ou potentiellement dangereuses qui doivent être manipulées avec précaution.

Toutes les personnes travaillant avec ces matériaux doivent connaître et suivre les procédures correctes de manipulation et précautions de sécurité.

Manipulation

Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements. Les employés doivent porter les protections oculaires appropriées. Les lunettes de sécurité sont considérées comme une obligation minimale. En cas d'exposition éventuelle pour les yeux, des lunettes de protection contre les produits chimiques doivent être portées.

Éviter de respirer vapeurs ou aérosols.

Porter des vêtements de protection imperméables aux isocyanates, des combinaisons, bottes, tabliers et gants.

En cas de manipulation à l'intérieur, fournir une ventilation mécanique aspirante. Une ventilation aspirante générale ou locale doit être mise en place pour contrôler que les taux de vapeurs et particules atmosphériques restent en dessous des valeurs d'exposition maximum. Pendant les opérations de vaporisation, des masques à adduction d'air ou à pression positive doivent être portés en raison des risques et concentration élevée de vapeur et aérosols d'isocyanate dans les brouillards de vaporisation émis dans l'atmosphère.

La tension de vapeur de tous les MDI est basse à température ambiante (voir les valeurs dans les fiches de données de sécurité). Toutefois, à des températures supérieures à 40 °C, la tension de vapeur augmente suffisamment pour que même les produits MDI de faible fonctionnalité posent un risque toxique. Les brouillards formés par les aérosols peuvent aussi poser un problème.

Veuillez consulter la fiche de données de sécurité du produit concerné et les réglementations de votre pays pour ces informations.

Toxicité

Nocif par inhalation. Provoque une irritation cutanée. Provoque une irritation oculaire sévère. Peut entraîner une allergie, des symptômes d'asthme ou une gêne respiratoire en cas d'inhalation. Peut provoquer une réaction allergique cutanée. (Voir précautions de manipulation).

Des valeurs limites d'exposition professionnelle ont été définies pour les isocyanates dans la plupart des pays. Les taux dans l'atmosphère doivent être maintenus en dessous des valeurs données par ces directives relatives à l'exposition.

Incendie et explosion

Les isocyanates brûlent, mais ne s'enflamment pas facilement. Dans le cas d'un incendie, des vapeurs toxiques et des matières décomposées sont susceptibles d'être présentes. Les extincteurs adaptés contiendront de l'eau pulvérisée, du dioxyde de carbone ou de la poudre chimique sèche. Tous les pompiers doivent être équipés de vêtements protecteurs et d'un appareil respiratoire autonome, à pression positive. Les fûts d'isocyanate présents sur le lieu d'incendie doivent être aspergés d'eau pour minimiser le risque de rupture. Cependant, il faut éviter la contamination et la réaction de l'eau avec les isocyanates dans un récipient fermé ou une zone confinée en raison de l'évolution exothermique et formation de CO₂.

Attention : Les polyuréthannes ou les polyisocyanurates issus de ce produit peuvent présenter un risque d'incendie dans certaines applications en cas d'exposition à une flamme et/ou une chaleur excessive, par exemple, un chalumeau de soudage ou d'oxycoupage, en présence d'oxygène ou d'air.

Déversements et élimination des déchets

En cas de déversements, évacuer et ventiler la zone concernée. Seul un personnel dûment formé et protégé doit intervenir pour nettoyer le déversement et procéder à l'élimination des déchets. Une solution de décontamination adaptée est décrite dans la fiche de données de sécurité, à la section 6.

L'élimination des déchets doit toujours être conforme aux réglementations locales et nationales.

Les déversements peuvent être recouverts d'un absorbant vendu dans le commerce ou de sable, être pelletés dans des récipients ouverts, correctement étiquetés, puis enlevés de la zone de travail pour décontamination.

Stockage

Les températures d'expédition et de stockage des isocyanates sont très importantes. Il est impératif de respecter les températures recommandées :

BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL PLASTIQUES ET COMPOSITES	SUJET	SESSION 2012
Epreuve : E2 – Sciences et technologie (dossier ressources)	Code : 1206 PC ST	Page : 8/19

Les isocyanates sont des produits ayant une durée de conservation limitée. En fonction de la composition en isomères et oligomères, une température de stockage et une durée de conservation spécifiques doivent être appliquées. Si la température d'expédition ou de stockage est inférieure à la température recommandée, une cristallisation peut se produire.

Les MDI polymères et purs modifiés qui ont été congelés présenteront les mêmes phénomènes de dimérisation que les MDI purs. Sauf action appropriée pour réchauffer ou refondre le produit, une dimérisation se produira rapidement et altérera la limpidité, la durée de conservation et la qualité du produit. Si l'isocyanate cristallisé peut fondre, il est impossible d'éliminer le dimère par chauffage.

Garder le récipient fermé car une contamination par l'humidité induira une réaction exothermique avec émission de dioxyde de carbone (CO₂), laquelle peut générer une pression dangereuse. Les isocyanates doivent être stockés séparément des produits chimiques potentiellement réactifs (amines, polyols, etc.) Pour connaître la température de stockage et la durée de conservation recommandées, consultez la fiche de données de sécurité, section 7.

Stockage en vrac

Les matériaux de construction pour les réservoirs, lignes, pompes, etc. peuvent être en acier doux pour stockage à une température maximale de 35°C. Acier ou métal inoxydable de la série 300 est recommandé pour le stockage à des températures supérieures à 35 °C. Seuls des fluides chauffants pour basse température doivent être utilisés dans les enveloppes des réservoirs ou les serpentins en l'absence d'une circulation ou d'une agitation suffisante de l'isocyanate. Une pression légèrement positive, obtenue à l'aide d'azote sec avec un point de rosée de -40°C, doit être maintenue dans les cuves de stockage en vrac des isocyanates ceci pour éviter la formation de solides par réaction avec l'humidité atmosphérique. En l'absence d'azote, de l'air avec un point de rosée de -40 °C peut être utilisé. Pour les isocyanates à faible viscosité, comme les MDI et les TDI purs, les pompes de transfert doivent être conçues avec un axe en acier inoxydable avec des garnitures-joints mécaniques. Les joints presse-étoupe peuvent provoquer des fuites et une réaction avec l'humidité avec formation d'urée solide qui endommagera et entailler l'axe de la pompe

Stockage en fûts

Les isocyanates réagissent s'ils sont exposés à l'humidité atmosphérique. Lorsque les fûts sont partiellement vidés il est recommandé d'insérer un tube rempli de chlorure de calcium dans l'orifice de prise d'air. Si l'isocyanate est exposé à l'humidité, une pellicule se formera à sa surface. Cependant, le liquide restant sous la pellicule peut normalement être utilisé sans changement de formulation. Une filtration doit être envisagée pour éviter les problèmes pendant l'utilisation tels que colmatages de filtres buses d'injection.

Une cristallisation de l'isocyanate peut se produire aux températures inférieures à la limite basse de température de stockage recommandée.

Sauf action appropriée pour réchauffer ou refondre le produit, une dimérisation se produira rapidement et altérera la limpidité, la durée de conservation et la qualité du produit. Si l'isocyanate cristallisé peut fondre, il est impossible d'éliminer le dimère par chauffage.

Instructions relatives à la fusion

Les MDI cristallisés peuvent être refondus entre 50 °C et 70 °C. Pour connaître les procédures détaillées, consultez le site du Dow Answer Centre sur www.dowpolyurethanes.com ou le document "ISONATE™ and PAPI™ Pure, Modified and Polymeric MDI Handling & Storage Guide" (Formulaire n° 109-01224) disponible auprès du Customer Information group (CIG) CUSTINFOGRP@dow.com ou toute l'agence commerciale Dow la plus proche.

Premiers secours

Un abaissement de la capacité respiratoire a été associé à l'exposition aux isocyanates de type TDI, il est également possible qu'une exposition aux isocyanates MDI entraîne une altération de la fonction pulmonaire.

Inhalation

Déplacer la personne à l'air frais. Si la personne ne respire pas, pratiquez la respiration artificielle. En cas de détresse respiratoire, de l'oxygène doit être administré par un personnel qualifié. Appeler un médecin ou transporter la personne vers un centre de soins. Consulter un médecin immédiatement. Les effets peuvent être retardés.

Contact avec les yeux

Laver les yeux avec de l'eau pendant au moins 15 minutes. Demander une intervention médicale rapide.

Contact avec la peau

Éliminer immédiatement le produit sur la peau en lavant abondamment à l'eau savonneuse (de l'eau chaude est préférable dans la mesure du possible). Retirer les vêtements et chaussures contaminés pendant le lavage. Consulter rapidement un médecin si l'irritation persiste.

Ingestion

Ne pas faire vomir si le produit a été avalé. Appeler immédiatement un médecin qui décidera de la nécessité d'un lavage d'estomac et de la méthode à utiliser. Demander une intervention médicale.

BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL PLASTIQUES ET COMPOSITES	SUJET	SESSION 2012
Epreuve : E2 – Sciences et technologie (dossier ressources)	Code : 1206 PC ST	Page : 9/19

Suivi des produits

The Dow Chemical Company et ses filiales (Dow) accordent une importance fondamentale à tous ceux qui fabriquent, distribuent et utilisent ses produits ainsi qu'à la qualité de l'environnement. Cette préoccupation est à la base même de notre philosophie de Suivi des Produits en vertu de laquelle nous évaluons les données de nos produits en matière de santé et de protection de l'environnement afin de prendre les mesures nécessaires pour protéger le personnel, la santé publique et l'environnement. L'application de notre programme Suivi des Produits incombe à chacune des personnes en relation avec les produits Dow – du stade initial de la recherche et de la conception à la production, l'utilisation, la vente, l'élimination et le recyclage de chacun de nos produits.

Note à l'intention de nos clients

Dow encourage vivement ses clients à reconsidérer leurs procédés de production et l'utilisation des produits Dow dans un souci de protection de la santé humaine et de la qualité de l'environnement, dans le but de s'assurer que ses produits ne soient pas utilisés à des fins autres que celles pour lesquelles ils ont été conçus ou testés. Le personnel Dow se tient à la disposition de ses clients pour toute question et pour vous apporter une assistance technique. Nous vous recommandons de consulter la documentation du produit, y compris les fiches de sécurité, avant d'utiliser les produits Dow. Ces fiches de sécurité sont disponibles auprès de Dow.

Politique de Dow sur les applications médicales

AVIS CONCERNANT LES RESTRICTIONS APPORTÉES AUX APPLICATIONS MÉDICALES : Dow s'engage à ne pas vendre de produits ou de services ni à fournir sciemment d'échantillons de ces produits ou services (« Produit ») pour une application commerciale ou de développement devant servir :

- à un contact de longue durée ou permanent avec des liquides ou tissus organiques internes. (Par « longue durée » on entend une période continue de plus de 72 heures ;
- à des prothèses cardiaques, indépendamment de la durée en cause. (Les « prothèses cardiaques » comprennent, mais non de façon limitative, les stimulateurs cardiaques et leurs électrodes, les cœurs artificiels, les valvules cardiaques, les ballonnets et systèmes de régulation intra-aortiques et les dispositifs assistés par un pontage ventriculaire) ;
- composant critique dans des dispositifs médicaux destinés à maintenir une personne en vie ; ou
- à des femmes enceintes ou à des applications destinées à faciliter ou empêcher la reproduction humaine.

Dow demande à tous ses clients qui envisagent d'utiliser les produits Dow dans des applications médicales d'en informer Dow afin de pouvoir effectuer les évaluations nécessaires. Dow ne fournit aucune garantie quant à l'adéquation de ses produits à une utilisation dans des applications médicales spécifiques. Il appartient au fabricant de dispositifs médicaux ou de produits pharmaceutiques de s'assurer que le produit Dow est sûr, licite et techniquement adapté à l'usage qu'il est prévu d'en faire. **DOW NE FOURNIT AUCUNE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, QUANT À L'ADÉQUATION D'UN PRODUIT DOW QUELCONQUE À UNE UTILISATION DANS LES APPLICATIONS MÉDICALES.**

Déclaration de non-responsabilité

NOTE : Tous les droits de propriété des brevets, quels qu'ils soient, détenus par Dow ou des tiers sont réservés. Les modalités d'utilisation et les réglementations en vigueur peuvent évoluer dans le temps et varier d'un pays à l'autre. Par conséquent, il est de la responsabilité du client, d'une part de déterminer si les produits et les informations contenues dans ce document conviennent à l'usage qu'il compte en faire et, d'autre part, de veiller à ce que ses locaux et ses méthodes d'élimination soient conformes à toutes les prescriptions de la législation en vigueur. Les informations contenues dans ce document n'ont pas de valeur contractuelle. **LES PRODUITS NE SONT COUVERTS PAR AUCUNE GARANTIE; TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE VALEUR COMMERCIALE OU DE CONFORMITÉ À UN USAGE PARTICULIER EST EXCLUE.**

NOTE : Si les produits sont décrits comme étant « expérimentaux » ou « en développement » : (1) les spécifications du produit peuvent ne pas avoir été totalement déterminées; (2) une analyse des risques et des précautions à prendre pour la manipulation et l'utilisation du produit est à effectuer; (3) Dow pourra modifier les spécifications du produit ou en cesser la production; (4) bien que Dow puisse, de temps en temps, fournir des échantillons de ce type de produits, Dow n'est pas dans l'obligation de fournir ni de commercialiser ces produits pour quelque application que ce soit.

Informations complémentaires

Amérique du Nord		Europe/Moyen-Orient	
E.-U. et Canada:	1-800-441-4369		+800-3694-6367
	1-989-832-1426	Italie:	+31-11567-2626
Mexique:	+1-800-441-4369		+800-783-825
Amérique Latine		Afrique du Sud	
Argentine:	+54-11-4319-0100		+800-99-5078
Brésil:	+55-11-5188-9000		
Colombie:	+57-1-219-6000	Asie Pacifique	
Mexique:	+52-55-5201-4700		+800-7776-7776
			+603-7965-5392

www.dowpolyurethanes.com

La diffusion de ce document est limitée à Europe

Publié en

© 2011 The Dow Chemical Company



BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL PLASTIQUES ET COMPOSITES	SUJET	SESSION 2012
Epreuve : E2 – Sciences et technologie (dossier ressources)	Code : 1206 PC ST	Page : 10/19



VORANOL™ RH 360 Polyol

Description VORANOL™ RH 360 Polyol est un homopolymère à haute fonctionnalité conçu pour la production de mousses polyuréthannes rigides. Ce polyol de base est généralement destiné à la formulation de mousses rigides mais est également utilisé dans des applications variées comme les adhésifs, les revêtements et autre duromères.

Avantages VORANOL™ RH 360 Polyol convient particulièrement pour les mousses polyuréthannes rigides haute densité utilisé pour l'imitation de bois et également comme co-polyol de faible viscosité dans applications d'isolation thermique.

Propriétés Typiques	Valeur nominale	Unité	Méthode de test
Indice d'hydroxyl, teneur en KOH	345,0 à 375,0	mg KOH/g	ASTM D4274
Viscosité (cinématique) (25°C)	2500 à 3500	cSt	ASTM D445
Eau, max.	0,100	wt%	ASTM D4672
Couleur (Gardner)	5		ASTM D4890
Densité (25°C)	1,09		ASTM D4669

Remarques

Les informations ci-dessus ne sont que des propriétés typiques et ne doivent pas être interprétées comme des spécifications. L'utilisateur doit confirmer les résultats par ces propres tests.

Pour d'autres propriétés physiques, mais sans s'y limiter: point d'ébullition et de fusion, tension de vapeur, point éclair et coefficient de dilatation, veuillez consulter la section 9 de la fiche de données de sécurité (FDS). Pour plus d'informations sur les conditions et la durée de stockage voir la section 7 et pour les numéros CAS voir la section 3 de la FDS.

BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL PLASTIQUES ET COMPOSITES	SUJET	SESSION 2012
Epreuve : E2 – Sciences et technologie (dossier ressources)	Code : 1206 PC ST	Page : 11/19

Product Information

Nov 2011

Ultramid® B3K
Polyamide 6**Product Description**

Ultramid B3K is an easy flowing, stabilized PA6 product for fast processing.

Applications

Typical applications include technical parts with wall thicknesses greater than 2 mm.

PHYSICAL	ISO Test Method	Property Value	
Density, g/cm	1183	1.13	
Moisture, %	62		
(50% RH)		3	
(Saturation)		9.5	
RHEOLOGICAL	ISO Test Method	Dry	Conditioned
Melt Volume Rate (275 C/5 Kg), cc/10min.	1133	160	-
MECHANICAL	ISO Test Method	Dry	Conditioned
Tensile Modulus, MPa	527		
23C		3,000	1,000
Tensile stress at yield, MPa	527		
23C		85	40
Tensile stress at break, MPa	527		
23C		80	-
Tensile strain at yield, %	527		
23C		3.7	20
Nominal strain at break, %	527		
23C		20	>50
Flexural Modulus, MPa	178		
23C		2,600	-
IMPACT	ISO Test Method	Dry	Conditioned
Izod Notched Impact, kJ/m ²	180		
23C		5.6	-
Charpy Notched, kJ/m ²	179		
23C		5.5	60
-30C		4	-
Charpy Unnotched, kJ/m ²	179		
23C		N	N
-30C		100	-
THERMAL	ISO Test Method	Dry	Conditioned
Melting Point, C	3146	220	-
HDT A, C	75	65	-
Coef. of Linear Thermal Expansion, Parallel, mm/mm C		0.85 X10 ⁻⁴	-
ELECTRICAL	ISO Test Method	Dry	Conditioned
Comparative Tracking Index	IEC 60112	600	600

BASF Corporation
Engineering Plastics
1609 Biddle Avenue
Wyandotte, MI 48192


General Information: 800-BC-RESIN
Technical Assistance: 800-527-TECH (734-324-5150)
Web address: <http://www.plasticsportal.com/usa>

FICHE DE REGLAGE – SANDRETTO S7 60T

Pièce :	Crochet de fermeture	MATIERE	PA-6 Ultradid B3K
Moulée :	1+1 (1 crochet complet/cycle)		
Masse moulée (g) :	18.45		
Masse pièces (g) :	16.00	COLORANT	MM gris 31199 2%
Masse carotte (g) :	2.45		
Surface projetée moulée (cm ²) :	42.50		

T° Fourreau

T10	60%	T04	220°C	T05	215°C	T06	210°C
-----	-----	-----	-------	-----	-------	-----	-------


CYCLE 19 s

Temps injection limite	5 s	D04
Temps injection réel	1.3 s	d02
Pression injection limite	100 bars	P04
Pression injection commutation	Hydraulique	80 bars
	Bout de vis	880 bars
Temps maintien	2 s	D03
1 ^{ere} pression maintien	40 bars	P07
2 ^{eme} pression maintien	30 bars	P08
Passage maintien	10 mm	Q10
Vitesse injection	28%	V11
Course dosage	30 mm	Q11
Vitesse rotation vis	170 t/min	V12
Course décompression	4 mm	Q15
Contre-pression	4 bars	P09
Temps refroidissement	10 s	D07
Ejection attelée	OUI	NON
Nombre coups éjection	2	N02
Buse	Mobile	Fixe
Type de buse	Longue	
Auxiliaire	OUI	NON

REGULATION THERMIQUE

Partie Fixe

- ☒ Circuit 1 : Débitmètre (20°C)
☐ Circuit 2 :

Partie Mobile

- ☒ Circuit 1 : Réchauffeur (40°C)
☐ Circuit 2 :

Observations/Réglages complémentaires

Fait le : 23/11/00

Par : FRED

VISA :

RELEVÉ DES NON-CONFORMES

Période d'étude	JANVIER à SEPTEMBRE
Total conteneurs produits sur la période	6000
Total de Non-conformes relevés	141
<u>Légende des codes</u> Codes en 100 : Poste Rotomoulage Codes en 200 : Poste Moussage Codes en 300 : Poste Assemblage	


CODE DEFAULTS	TYPE DEFAULTS	NOMBRE
110	Pièce non cuite (poudre résiduelle après rotomoulage)	6
120	Pièce percée	10
130	Dégradation/Déformation Pièce au démoulage	3
140	Epaisseur Paroi non-conforme (trop faible ou trop forte)	14
150	Mauvaise conformation (Mauvais ajustage corps & couvercle)	5
210	Poche d'air après moussage	61
220	Déformation Pièce après moussage	40
310	Défaut Assemblage	2

BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL PLASTIQUES ET COMPOSITES	SUJET	SESSION 2012
Epreuve : E2 – Sciences et technologie (dossier ressources)	Code : 1206 PC ST	Page : 14/19

PICTOGRAMMES DE SECURITE

	Ces produits peuvent exploser au contact d'une flamme , d'une étincelle, d'électricité statique, sous l'effet de la chaleur, d'un choc, de frottements...
	Ces produits peuvent s'enflammer , suivant le cas : ➤ au contact d'une flamme, d'une étincelle, d'électricité statique... ; ➤ sous l'effet de la chaleur, de frottements... ; ➤ au contact de l'air ; ➤ au contact de l'eau, s'ils dégagent des gaz inflammables (certains gaz s'enflamment spontanément, d'autres au contact d'une source d'énergie flamme, étincelle...).
	Ces produits peuvent provoquer ou aggraver un incendie, ou même provoquer une explosion s'ils sont en présence de produits inflammables. On les appelle des produits combustibles .
	Ces produits sont des gaz sous pression contenus dans un récipient. Certains peuvent exploser sous l'effet de la chaleur : il s'agit des gaz comprimés, des gaz liquéfiés et des gaz dissous. Les gaz liquéfiés réfrigérés peuvent, quant à eux, être responsables de brûlures ou de blessures liées au froid appelées brûlures et blessures cryogéniques.
	Ces produits sont corrosifs , suivant les cas : ➤ ils attaquent ou détruisent les métaux ➤ ils peuvent ronger la peau et/ou les yeux en cas de contact ou de projection.
	Ces produits rentrent dans une ou plusieurs de ces catégories : ➤ produits cancérogènes : ils peuvent provoquer le cancer ; ➤ produits mutagènes : ils peuvent modifier l'ADN des cellules et peuvent alors entraîner des dommages sur la personne exposée ou sur sa descendance (enfants, petits-enfants...); ➤ produits toxiques pour la reproduction : ils peuvent avoir des effets néfastes sur la fonction sexuelle, diminuer la fertilité ou provoquer la mort du fœtus ou des malformations chez l'enfant à naître ; ➤ produits qui peuvent modifier le fonctionnement de certains organes comme le foie, le système nerveux... Selon les produits, ces effets toxiques apparaissent si l'on a été exposé une seule fois ou bien à plusieurs reprises ; ➤ produits qui peuvent entraîner de graves effets sur les poumons et qui peuvent être mortels s'ils pénètrent dans les voies respiratoires (après être passés par la bouche ou le nez ou bien lorsqu'on les vomit) ; ➤ produits qui peuvent provoquer des allergies respiratoires (asthme, par exemple).
	Ces produits empoisonnent rapidement, même à faible dose . Ils peuvent provoquer des effets très variés sur l'organisme : nausées, vomissements, maux de tête, perte de connaissance ou d'autres troubles plus importants entraînant la mort.
	Ces produits chimiques ont un ou plusieurs des effets suivants : ➤ ils empoisonnent à forte dose ; ➤ ils sont irritants pour les yeux, la gorge, le nez ou la peau ; ➤ ils peuvent provoquer des allergies cutanées (eczémas) ; ➤ ils peuvent provoquer une somnolence ou des vertiges
	Ces produits provoquent des effets néfastes sur les organismes du milieu aquatique (poissons, crustacés, algues, autres plantes aquatiques...).

BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL PLASTIQUES ET COMPOSITES	SUJET	SESSION 2012
Epreuve : E2 – Sciences et technologie (dossier ressources)	Code : 1206 PC ST	Page : 15/19



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES MACHINE MOUSSAGE PUR

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ➤ Rapport de base : 1:1 ➤ Variation rapport : 3:1 – 1:3 ➤ Débits en rapport : 1:1 ➤ Maxi : (15) litres/minute - Mini : (5) litres/minute ➤ Vitesse moteur isocyanate : Variable par variateur de fréquence ➤ Vitesse moteur polyol : Variable par variateur de fréquence ➤ Capacité pompe isocyanate : 12 cm³ ➤ Capacité pompe polyol : 12 cm³ ➤ Pression de travail : 120 – 180 bars suivant les matières premières ➤ Temps de cycle minimum : une coulée toutes les 6 secondes ➤ Temps minimum de coulée : 0,5 secondes ➤ Précision de dosage : 1% avec coulée minimum 1 seconde ➤ Tarage : en tête avec cycle spécial ➤ Volume réservoirs : 100 litres ➤ Pression de travail des réservoirs : 4 bars – Normes européennes | <ul style="list-style-type: none"> ➤ Matière des réservoirs : Acier au carbone avec isolation externe en Armaflex ➤ Thermorégulation : Réservoirs à double paroi avec recyclage d'eau froide et chauffe au moyen de résistances électriques ➤ Puissance moteur centrale hydraulique : 3 kW ➤ Débit pompe centrale hydraulique : 6 litres/minute ➤ Volume réservoir centrale : 25 litres ➤ Volume accumulateur hydraulique : 6 litres ➤ Pression de travail : 180 bars ➤ Automate : SIEMENS S7-200 ou équivalent ➤ Panneau opérateur : Ecran tactile 6" ou équivalent ➤ Puissance installée (sans le groupe frigorifique ni les options) : 22 kW ➤ Poids : 1100 Kg ➤ Tension électrique : 415 VAC – 50 Hz – 3 phases + neutre + terre ➤ Air comprimé : <ul style="list-style-type: none"> ❖ Pression : air comprimé : 6/8 bar ❖ Débit : 200 L/minute ➤ Température de travail : +10°C - +35°C |
|--|---|

LIGNE DE DOSAGE POLYOL

Réservoir :

- Réservoir cylindrique vertical de 100 dm³ isolé à l'extérieur, testé aux normes européennes (pression de travail 4 bar) – couvercle amovible et double paroi pour la chauffe
- Chauffe au moyen de résistances électriques à l'intérieur de la double paroi et refroidissement par l'intermédiaire d'eau froide (Note : groupe frigorifique pour l'eau : option)
- Sonde PT 100 pour le contrôle de la température
- Agitateur lent actionné au moyen d'un moteur réducteur
- Niveau visuel
- Système de pressurisation avec air sec (circuit client) équipé d'une vanne pour la régulation et d'un manomètre
- Vanne de sécurité pour pression maximum air du réservoir
- Vanne d'échappement tarée destinée à l'évacuation de l'air pendant le chargement
- 1 Filtre à cartouche
- Tuyauteries de raccordement à la pompe de distribution

Pompe de dosage :

- Pompe de dosage avec réglage de la variation du débit par variateur de fréquence, directement sur le pupitre de commande
- Vanne de sécurité pour pression maximum sur la ligne d'alimentation reliée au by-pass de la ligne de recyclage
- Pompe montée en horizontal et accouplée à un moteur a.c. (un moteur pour chaque pompe)
- Etanchéité obtenue au moyen d'un double joint à lèvres et circuit de lubrification
- Pressostat digital à double contact monté sur l'alimentation de la pompe de dosage destiné au contrôle de la pression de mélange en tête
- Pressostat digital simple contact destiné au contrôle de la pression d'alimentation de la pompe de dosage

LIGNE DE DOSAGE ISOCYANATE


Réservoir :

- Réservoir cylindrique vertical de 100 dm³ isolé à l'extérieur, testé aux normes européennes (pression de travail 4 bar) – couvercle amovible et double paroi pour la chauffe
- Chauffe au moyen de résistances électriques à l'intérieur de la double paroi et refroidissement par l'intermédiaire d'eau froide (Note : groupe frigorifique pour l'eau : option)
- Sonde PT 100 pour le contrôle de la température
- Agitateur lent actionné au moyen d'un moteur réducteur
- Niveau visuel
- Système de pressurisation avec air sec équipé d'une vanne pour la régulation et d'un manomètre
- Vanne de sécurité pour pression maximum air du réservoir
- Vanne d'échappement tarée destinée à l'évacuation de l'air pendant le chargement
- 1 Filtre à cartouche
- Tuyauteries de raccordement à la pompe de distribution

Pompe de dosage :

- Pompe de dosage avec réglage de la variation du débit par l'intermédiaire de variateur de fréquence, directement sur le pupitre de commande
- Vanne de sécurité pour pression maximum sur la ligne d'alimentation reliée au by-pass de la ligne de recyclage
- Pompe montée en horizontal et accouplée à un moteur a.c. (un moteur pour chaque pompe)
- Etanchéité obtenue au moyen d'un double joint à lèvres et circuit de lubrification
- Pressostat digital à double contact monté sur l'alimentation de la pompe de dosage destiné au contrôle de la pression de mélange en tête
- Pressostat digital simple contact destiné au contrôle de la pression d'alimentation de la pompe de dosage

EXTRAIT DU PLAN D'OUTILLAGE DES VERROUS DE FERMETURE EN PA-6



BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL PLASTIQUES ET COMPOSITES	SUJET	SESSION 2012
Epreuve : E2 – Sciences et technologie (dossier ressources)	Code : 1206 PC ST	Page : 17/19

67	1	Barrette de contact	XC48	
66	2	Vis CHC		
65	1	Détecteur de position		
64	3	Vis CHC		
63	2	Rallonge monobloc RPL08		
62	2	Vis CHC		
61	1	Anneau de levage		
60	1	Barrette de fermeture	XC48	
59	4	Vis CHC		
58	1	Rondelle de centrage	XC48	
57	2	Plot de centrage		
56	2	Plot de centrage		
55	1	Plaque d'usure	40 CMD 8+S	
54	1	Vis de pression		
53	1	Vis à bille		
52	1	Vis à bille		
51	2	Ejecteur D8		
50	2	Vis CHC		
49	1	Tire-carotte		
48	3	Ejecteur D6.2		
47	4	Vis CHC		
46	1	Plaque de maintien	XC48	
45	4	Bague de guidage épaulée		
44	4	Bague lisse		
43	4	Colonne de guidage batterie		
42	4	RAZ		
41	2	Ejecteur D6		
40	2	Ejecteur D3		
29	2	Tubulaire		
38	1	Tubulaire		
37	1	Ejecteur D3		
36	4	Ejecteur D6		
35	4	Vis CHC		
34	10	Vis CHC		
32	1	Goupille cylindrique		
31	1	Attelage	XC48	
30	1		40 CMD 8+S	
29	4	Vis FHC		
28	1	Plaquette d'usure	40 CMD 8+S	
27	1			
26	4	Vis CHC		
25	1	Glissière 2	Z38 CDV 5	46Hrc+nit
24	1	Glissière 1	Z38 CDV 5	46Hrc+nit
23	4	Vis FHC		
22	4	Patin		
21	4	Vis CHC		
20	1		45 NCD 16	52-54 Hrc
19	1	Bloc empr. mobile pièce femelle	Z38 CDV 5	48-50 Hrc
18	1	Bloc empr. Mobile pièce mâle	Z38 CDV 5	48-50 Hrc
17	1	Buse d'injection		
16	1	Bloc empr. fixe pièce femelle	Z38 CDV 5	48-50 Hrc
15	1	Bloc empr. Fixe pièce mâle	Z38 CDV 5	48-50 Hrc
14	4	Vis CHC		
13	4	Vis CHC		
12	4	Douille de guidage		
11	1	Bague de guidage		
10	3	Bague de guidage		
9	1	Colonne de guidage		
8	3	Colonne de guidage		
7	1	Semelle mobile		
6	1	Contre-plaque d'éjection		
5	1	Plaque d'éjection		
4	2	Tasseaux	XC48	
3	1	Plaque porte-empr. Part. mobile	40 CMD 8+S	
2	1	Plaque porte-empr. Part. fixe	40 CMD 8+S	
1	1	Semelle fixe	XC48	
Numéro ARTICLE	QUANTITE	DESIGNATION	Matière	TTH
				
Ets ROLLAND Jean-Pierre				
Date : 21/07/2000				
Echelle :				
Dessiné par : J-L.L				
N°Cde : 2897				
Moule Crochet Fermeture				
				A0

BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL PLASTIQUES ET COMPOSITES	SUJET	SESSION 2012
Epreuve : E2 – Sciences et technologie (dossier ressources)	Code : 1206 PC ST	Page : 18/19

EXTRAIT SCHEMA ELECTRIQUE MACHINE DE MOUSSAGE PUR

